

จระเข้ ฟิยู โฟม

Crocodile PU Foam



พอลิยูรีเทน ชนิดสเปรย์โฟม ใช้งานอเนกประสงค์

จระเข้ ฟิยู โฟม เป็นพอลิยูรีเทน ชนิดสเปรย์โฟม ส่วนผสมเดียว เป็นโฟมสำเร็จรูป ใช้งานอเนกประสงค์ ขยายตัวได้ ใช้อุดรูโพรง ช่องว่าง รอยต่อหรือรอยแตกร้าว สำหรับงานก่อสร้าง งานตกแต่งหรืองานซ่อมแซมทั่วไป ใช้งานง่าย เป็นฉนวนกันความร้อน กันเสียงรบกวน ยึดติดกับพื้นผิวได้หลายประเภท เช่น ปูน คอนกรีต ไม้ กระจก พลาสติก เป็นต้น ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก ใช้งานได้ง่ายโดยใช้หัวฉีดแล้ว คุณสมบัติเด่น

- การยึดเกาะดีเยี่ยม สามารถใช้ได้กับวัสดุหลากหลายประเภท เช่น ปูน คอนกรีต ไม้ กระจก
- กันเสียงและความร้อน ได้ดี
- ไม่มีส่วนประกอบของสารขับเคลื่อน ที่ทำลายชั้นโอโซน
- มีความคงทน ไม่แตกร้าว
- สามารถตัดแต่งผิวโฟมที่แห้งตัวแล้ว และทาสีทับได้

ลักษณะการใช้งาน

- อุดช่องว่างของ วงกบ ประตู หน้าต่าง จากการติดตั้ง
- อุดรูโพรง ช่องว่าง รอยต่อหรือรอยแตกร้าว สำหรับงานก่อสร้าง
- อุดรอยแตกร้าวขนาดใหญ่บริเวณกำแพง รอยต่ออาคาร
- เชื่อมต่อรอบ ๆ ท่อน้ำ และรอบ ๆ ท่อระบายอากาศของเครื่องปรับอากาศ

สีของผลิตภัณฑ์ : สีเหลืองอ่อน

คำแนะนำการใช้

การเตรียมพื้นผิว

สภาพของพื้นผิว ต้องสะอาด ปราศจาก ฝุ่น จารบี คราบน้ำมัน หรือเศษวัสดุอื่น ๆ และพรมน้ำให้พื้นผิวมีความชื้น

การใช้งาน

- เช้ากระป๋องก่อนใช้งาน อย่างน้อย 20 วินาที
- ใส่หัวฉีด กว่ากระป๋องลง นิดลงบนพื้นผิวที่ต้องการ โดยขณะทำการฉีดให้คว่ำกระป๋องตลอดเวลา
- ฉีดปริมาณ ขนาด 50% ของรอยแตกหรือช่องว่าง เพื่อให้โฟมขยายตัว
- หลังจากแห้งสนิทแล้ว สามารถใช้คัตเตอร์ตัดแต่งส่วนเกินที่ไม่ต้องการได้ และทาสีทับได้
- เมื่อใช้เสร็จให้ทำความสะอาดหลอดและปากกระป๋องทันทีเพื่อป้องกันการแข็งตัวของโฟมภายในหลอด

ทำความสะอาด

ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยน้ำสะอาดก่อนโฟมจะแห้ง ส่วนเศษโฟมที่ตกค้างและแข็งให้ขจัดออกโดยใช้การขัดถูหรือมีดขูดออก

ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

การทดสอบตามมาตรฐาน (Test Method)	ผลการทดสอบ (Evaluation)
ลักษณะ (Base)	โพลียูรีเทน Polyurethane
ความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity)	25 kg/cm ³
การแห้งตัว (Curing System)	แห้งตัวโดยความชื้นในอากาศ (Moisture Curing)
ระยะเวลาการขึ้นดัด (Skin Formation)	8 นาที (min)
ระยะเวลาแห้งตัว (Drying Time)	30-45 นาที (min)
ระยะเวลาการบ่มตัว (Curing Time)	1 ชม. (ขนาด 30 มม.)
การขยายตัว (Yield)	30-35 L
ระดับการติดไฟ (Fire Class)	B3 (DIN 4102)
การกันความร้อน (Insulation Factor)	33 mW/m.K
การรับแรงเฉือน (Shear Strength)	17 N/cm ²
การรับแรงดัน (Pressure Strength)	3 N/cm ²
การรับแรงดัด (Bowing Strength)	7 N/cm ²



ข้อควรระวัง

- ในกรณีเข้าตาหรือมีอาการแพ้ทางผิวหนัง ควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีแล้วรีบพบแพทย์
- สวมอุปกรณ์ป้องกัน แวนตา ถุงมือ ก่อนใช้งาน
- ห้ามสูดดมสเปรย์
- ใช้งานในพื้นที่อากาศถ่ายเทสะดวก
- เก็บไว้ในที่ร่มและอุณหภูมิไม่เกิน 50°C ให้ห่างจากความร้อนหรือไฟ
- ห้ามเผาวัสดุและบรรจุภัณฑ์หลังการใช้งาน
- ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก



ก๊าซไวไฟ



อาการแพ้
ทางผิวหนัง



ห้ามสูดดม
อาจเกิดความผิดปกติ
ต่อระบบหายใจ

การเก็บรักษา

- อายุของผลิตภัณฑ์ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต
- ปิดภาชนะบรรจุให้สนิท เก็บไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้ง ป้องกันจากแสงแดดในอุณหภูมิไม่เกิน 25°C

การบรรจุ

ขนาดบรรจุ : 500 มล./กระป๋อง, 750 มล./กระป๋อง

ข้อมูลที่ระบุในเอกสารฉบับนี้เป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้เนื่องจากได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันและมาจากประสบการณ์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ ซึ่งเก็บข้อมูลในขณะที่ผลิตภัณฑ์จัดเก็บอยู่ในภาวะที่เหมาะสม มีการใช้งานผลิตภัณฑ์ในสภาพปกติและอยู่ภายใต้คำแนะนำของ บริษัทฯ คำแนะนำในเอกสารฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อการใช้งานและช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานแต่ไม่ได้มีผลผูกพันทางกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้งานที่ทำการทดสอบผลิตภัณฑ์หรือพยายามดัดแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อความต้องการส่วนบุคคล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์ หรือ การใช้งานของผลิตภัณฑ์โดยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้ถือเป็นข้อมูลที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงล่าสุดและข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับเดิมถือเป็นโมฆะ