

เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทูอินวัน รัสเซียพรูฟ

สี่เหลี่ยมเงา สูตรน้ำ พร้อมใช้ ไรท์ไลน์จูน

คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์	<p>สี่เหลี่ยมเงา กริปเทค ทูอินวัน รัสเซียพรูฟ เป็นสี่เหลี่ยมเงาสูตรน้ำ ที่ผลิตจากกาอะคริลิกโมดไฟเวสต์ สูตรน้ำ มีกลิ่นอ่อน และแห้งไว</p> <p>ฟิล์มสีมีความเงา ทนทานต่อการใช้งานภายนอกและภายใน ไม่เหลืองด่างง่าย</p> <p>กลิ่นไม่ฉุน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม</p>		
คุณสมบัติสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> * สามารถทานพื้นผิวที่หลากหลาย (Multi-Surface) * ยึดเกาะพื้นผิวได้ดียิ่งขึ้น * ฟิล์มสีทนทานต่อสภาวะอากาศ 		
คุณสมบัติการใช้งาน	<p>สี่เหลี่ยมเงา กริปเทค ทูอินวัน รัสเซียพรูฟ สามารถใช้งานกับโครงสร้างเหล็ก และโลหะชนิดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร สามารถใช้กับพื้นผิวไม้ คอนกรีต กระเบื้องแผ่นเรียบ หรือแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ กระฉก และกระเบื้อง</p>		
ความหนาของฟิล์มสีและอัตราการปกคลุม	ไม่น้อยกว่า	ไม่เกิน	แนะนำ
<ul style="list-style-type: none"> • ความหนาฟิล์มสีแห้ง (ไมครอน) • ความหนาฟิล์มสีเปียก (ไมครอน) • ทาได้เนื้อที่ (ตามทฤษฎี) (ตารางเมตร/แกลลอน/เที่ยว) 	30 100 28	35 110 32	30 100 30
คุณสมบัติทางกายภาพ	<ul style="list-style-type: none"> • ประเภทของสี : อะคริลิก • ลักษณะฟิล์มสี : เงา และ ค่าน • เจดสี : ตามแคตตาล็อก "เบเยอร์ คัลเลอร์ ดีไซน์" • เนื้อสีโดยปริมาตร : 38 ± 2% • ระยะเวลาแห้ง (ที่ 25 องศาเซลเซียส) • แห้งสัมผัสได้ : 15 - 20 นาที • เวลาแห้งก่อนทาทับ : 1 - 2 ชั่วโมง • เวลาแห้งใช้งานได้ : 7 วัน <p>หมายเหตุ : การระบายอากาศ อุดหนุน ความหนาของฟิล์มสี และจำนวนชั้นของฟิล์มสี มีผลกระทบต่อและสัมพันธ์กับระยะเวลาในการแห้งของฟิล์มสี</p>		
วิธีการใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> • อุปกรณ์ : แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น • การเจือจาง : น้ำสะอาด • การผสมก่อนใช้งาน : ผสมน้ำสะอาด 0 - 5 % เมื่อใช้ลูกกลิ้งหรือแปรง • ผสมน้ำสะอาด 10 - 15 % เมื่อใช้เครื่องพ่น <p>หมายเหตุ : ปิดฝาถังให้สนิทหลังเปิดใช้งาน เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เมื่อผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมด</p>		
ระบบการทาสี	<ul style="list-style-type: none"> • การเตรียมพื้นผิว <p>พื้นผิวเหล็ก และโลหะอื่นๆ</p> <p>: พื้นผิวที่จะทาต้องแห้งสนิท และต้องทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบสนิม คราบไขมัน สิ่งสกปรกและฝุ่นผงต่างๆ ด้วยกระดาษทรายหรือเครื่องมือที่เหมาะสม และเช็ดด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม</p> <p>: กรณีใช้สีสนิมออกไม่หมด ควรป้องกันสนิมด้วยการทารองพื้นกันสนิมก่อน 1 เที่ยว</p> <p>: กรณีโลหะที่ผิวเรียบ ผนังขาว แนะนำให้ทำการลูบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเสริมการยึดเกาะ แล้วเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม</p> <p>พื้นผิวไม้</p> <p>: กรณีไม้ยางไม้ ควรเช็ดทำความสะอาดด้วยเบเยอร์ ทินเนอร์ เอ็ม 77 และทาคัวยสิรองพื้นกันยางไม้ เบเยอร์ บี 2000</p> <p>: กรณีไม้เทียม แนะนำให้ทาคัวยสิรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบเยอร์ โปรควิค ไพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาสี เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทูอินวัน รัสเซียพรูฟ</p> <p>พื้นผิวปูนใหม่</p> <p>: ปล่อยให้พื้นผิวแห้งสนิทอย่างน้อย 1 เดือน และมีความชื้นไม่เกิน 14%</p> <p>พื้นผิวปูนเก่า</p> <p>: ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ และทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากเชื้อรา ตะไคร่น้ำ และทาคัวยนิลคัวย เอ็ม-001 จำนวน 1 เที่ยว</p> <p>: กรณีพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว แนะนำให้อุดโป๊วด้วยเบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอพ-200 หากรอยแตกกว้างมีขนาดใหญ่ 2-10 มม. แนะนำให้ใช้ เบเยอร์ อะคริลิก ซิลแลนท์ เอพ-001 แล้วจึงขัดพื้นผิวให้เรียบเนียน</p> <p>: กรณีพื้นผิวเสื่อมสภาพมาก หรือเกิดฝุ่นซอกลึก หรือมีการจางสี แนะนำให้ทาคัวยสิรองพื้นปูนเอนกประสงค์ เบเยอร์ โปรควิค ไพรเมอร์ บี-1900 จำนวน 1 เที่ยว ก่อนทาสีเบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทูอินวัน รัสเซียพรูฟ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ระบบสี <p>* สีทับหน้า : เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทูอินวัน รัสเซียพรูฟ จำนวน 2 - 3 เที่ยว (กรณีเหล็กเก่า ขัดสนิมออกให้หมด แล้วทาทับด้วย เบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทูอินวัน รัสเซียพรูฟ จำนวน 3 เที่ยว เพื่อเพิ่มการปกป้องพื้นผิว)</p> <ul style="list-style-type: none"> • ข้อแนะนำเพิ่มเติม <p>กรณีเจดสีเข้มและสด ที่ผสมผ่านเครื่องผสมสีอัตโนมัติ เบส C, D ให้ใช้สีเบเยอร์ซิลด์ กริปเทค ทูอินวัน รัสเซียพรูฟ เจดสีที่อ่อนกว่า 1 ระดับ</p> <p>หาก่อน 1 เที่ยว แล้วจึงทาทับด้วยสีเข้มที่ต้องการ จำนวน 2 - 3 เที่ยว</p>		
การเก็บรักษา	<ul style="list-style-type: none"> : ควรหลีกเลี่ยงการเก็บใกล้แหล่งกำเนิดความร้อน ความชื้น : อายุการเก็บรักษา 24 เดือน ในที่ร่ม อุณหภูมิ 30 - 35 องศาเซลเซียส : คำตัวเลขเป็นค่าเฉลี่ยที่ใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม 		
ความปลอดภัยและสุขอนามัย	<ul style="list-style-type: none"> : ใช้งานภายใต้สภาวะที่เหมาะสม มีการระบายอากาศเพียงพอ : หลีกเลี่ยงการสัมผัสผิวหนังโดยตรง ถ้ามีส่วนที่สัมผัส ให้ล้างออกทันทีด้วยน้ำและสบู่ : อย่าสูดดม : ถ้าสัมผัสดวงตาให้ล้างด้วยน้ำปริมาณมากและไปพบแพทย์ 		
คำเตือน	: เก็บให้พ้นมือเด็ก		
มาตรฐานอ้างอิง	: มอก. 2321-2564		
ขนาดบรรจุ	: 0.75 ลิตร, 3 ลิตร, 8 ลิตร		