

คุณสมบัติ

น้ำยากันซึมชนิดโซเลน โซลิกอนสูตรน้ำมัน เนื้อสีใส ป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำที่ซึมเข้าไปทำลายโครงสร้างเหล็กในผนังปูน อันเกิดจากคราบทางน้ำไหล ลดการเกิดคราบเกลือ ปกป้องพื้นผิวให้ทนทานยาวนาน โดยคงธรรมชาติของสีเดิมไว้อย่างดี ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร

- ช่วยเคลือบ ปกป้องพื้นผิวให้ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ
- ป้องกันน้ำซึมผ่านเข้าสู่ภายในพื้นผิว
- ฟิล์มสีหายใจได้ ให้ความชื้นระเหยออกได้หมดจด
- สามารถเคลือบบนพื้นผิววัสดุได้หลากหลายและพื้นธรรมชาติ
- ให้ความสวยงามแบบธรรมชาติของพื้นผิว
- ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	โซลิกอนสูตรน้ำมัน
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	ใส
เจดสี	-
พื้นที่การใช้งาน	พื้นผิวปูนเปลือย ปูนฉาบ หินกาบ หินล้าง หินแกรนิต กรวดล้าง ทรายล้าง กระเบื้องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา วัสดุอื่น โดยคงธรรมชาติของสีเดิมไว้อย่างดี
ขนาดบรรจุ	1 แกลลอน

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	38-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	2 เที่ยว
เนื้อสีโดยปริมาตร	- %
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	- %
ระยะเวลาแห้งแข็ง (25-30°C)	2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)	5 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง และเครื่องพ่นสีแรงดันต่ำ
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	ไม่ต้องเจือจาง สามารถใช้งานได้ทันที

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนเปลือย	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วีนิลิกซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสี หรือแต่งผิวด้วยปูนเปลือย หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี
------------------	---

ระบบสี

สีเคลือบ	เคลือบด้วย นิปปอนเพนต์ วอเตอร์ รีเพลแลนท์ ดับเบิ้ลยู 245 จำนวน 2 เที่ยว
----------	---

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 2 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
อายุผลิตภัณฑ์	
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเลี่ยงไม่ให้สีสัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ