

คุณสมบัติ

นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ ไพร์เมอร์ (Nippon Paint Momento Loft Primer) สีรองพื้นช่วยปรับสภาพพื้นผิว ก่อนการทาสีโมเมนต์ โลฟท์ และช่วยทาเจดสีตรงตามแบบที่ต้องการ ด้วยนวัตกรรมสีจากประเทศญี่ปุ่นของนิปปอนเพนต์ ที่จะปลดล๊อครูปแบบการทาสีแบบเดิม ๆ ด้วยวิธีการทาสีที่ไม่เหมือนใคร และยังให้ความรู้สึกที่แตกต่างให้กับผนังของคุณ ให้กลายเป็นผนังที่มีความเท่ ดิบ ดึงความคลาสสิกของปูนเปลือยออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติในสไตล์โลฟท์ ด้วยวิธีการทาแบบง่าย ๆ ที่ใคร ๆ ก็ทำได้ และสามารถเพิ่มความทนทานต่อสภาวะอากาศ โดยการเคลือบ โมเมนต์ โลฟท์ เคลียร์โค้ท สำหรับภายนอก

- ช่วยปรับสภาพพื้นผิวและทาให้เจดสีตรงตามแบบที่เลือกไว้
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่าย
- ทนทานต่อแดดและเกลือได้ดี
- กลิ่นอ่อน สาระหายต่ำ ปลอดภัยกับทุกคนในครอบครัว

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	สีน้ำอะคริลิก
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	เก็ทซ์เจอร์
เจดสี	ขาวครีม
พื้นที่การใช้งาน	เหมาะสำหรับทาบนพื้นซีเมนต์ แผ่นยิปซัม ปูนฉาบ คอนกรีตอิฐก่อ และกระเบื้องแผ่นเรียบ
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	10 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	1 เที่ยว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)	15 - 20 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)	2 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)	7 วัน

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	ลูกกลิ้ง
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	ไม่ต้องเจือจาง

การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวเก่า	ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) บริเวณที่มีรอยแตกร้าว ให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิลกซ์ วอล พัตดี บริเวณที่มีเชื้อราตะไคร่น้ำ ให้ล้างทำความสะอาดผนังด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิลกซ์ ไบโอวอช แล้วทิ้งให้ผนังแห้ง 1-2 วัน ก่อนทาสีรองพื้น
พื้นผิวใหม่	พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี

ระบบสี	
สีรองพื้นสำหรับสกินโค้ทและปูนเก่า	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน สำหรับภายนอก นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ สำหรับภายใน นิปปอนเพนต์ อะควา ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว และทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว รอให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่ สกินหน้า	ทาสีรองพื้น นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ ไพร์เมอร์ จำนวน 1 เที่ยว รอให้แห้งประมาณ 2 ชั่วโมง ทาสีสร้างลาย นิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ โดยปิดชั้นลงไปมา โดยใช้สปรอย โลฟท์ จำนวน 2 - 3 เที่ยว ในแต่ละเที่ยวรอให้แห้ง 30 นาที และตามด้วยการทาสีเคลือบนิปปอนเพนต์ โมเมนต์ โลฟท์ เคลียร์โค้ท จำนวน 1 เที่ยว เพื่อเพิ่มความทนทาน
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ
การตกตะกอนนอนกัน	การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ส่วนไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 3 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C
อายุผลิตภัณฑ์	ข้อมูลความปลอดภัย
ข้อมูลความปลอดภัย	ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามอย่าให้สีสัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์	รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า
หมายเหตุ	คำตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ