



**NIPPON
PAINT**


ASIA'S
NO. 1
PAINT BRAND

สีน้ำอะคริลิก
สำหรับทาภายนอก และภายใน

オール
スター

**ALL
STAR**

NIPPON TECHNOLOGY



ALL HEAT REFLECTION
สะท้อน UV มากกว่า 90%



ALL CLEANLINESS
ทำความสะอาดออกได้ง่ายดาย



ALL SAFE
มีสารระเหยต่ำ (Low VOCs)



ยึดเกาะดี
บนทุกพื้นผิวคอนกรีต



ทนทานทุกสภาวะอากาศ
ฟิล์มสีก็ยังคงสวยเหมือนใหม่



ทนทานต่อต่างในปูน
ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ



กลบมิดพื้นผิวที่
สัมผัสได้ภายใน 60 นาที

ASIA'S
NO.1
PAINT BRAND

Nippon Paint ALLSTAR

นิปปอนเพนต์ ออลสตาร์

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% สำหรับทาภายนอกและภายใน ผลิตภัณฑ์จาก NIPPON TECHNOLOGY เทคโนโลยีพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยเสริมการยึดเกาะของฟิล์มสีได้ดีกว่าสีทั่วไป ช่วยไม่ให้เกิดหลุดลอก ผนังสีเข้มขึ้น ให้การกลบปิดพื้นผิวได้ดี ทนทาน ต่อทุกสภาวะอากาศ ไม่ว่าจะเจอแดดแรงหรือฝนตก ฟิล์มสีก็ยังคงสวยเหมือนใหม่อยู่เสมอ อีกทั้งสามารถสะท้อนรังสี UV ได้มากกว่า 90% จึงช่วยลดอุณหภูมิบนพื้นผิว จึงมีส่วนช่วยให้อุณหภูมิภายในบ้านลดลง ฟิล์มสีทำความสะอาดได้ง่าย คราบสกปรกไม่ฝังลึก ทนการขีดข่วนได้มากกว่า 100,000 รอบ โดยฟิล์มสีไม่เกิดความเสียหาย ปราศจาก สารระเหย (Low VOCs) ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย



มอก. 272-2564
สีอะคริลิกใช้งานทั่วไป



มอก. 2321-2564
สีอะคริลิกทนทานต่ออากาศ



ลักษณะฟิล์มสี การใช้งาน

การแห้งตัวทาทับได้
ปริมาณการใช้สี
จำนวนเที่ยว
การเตรียมสี
การเตรียมพื้นผิว

ทั้งเงา

ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ
หรือแผ่นโฟมบอร์ดซีเมนต์ และอื่นๆ เป็นต้น

2 ชั่วโมง

35 - 40 ตร.ม./ลิตร/เที่ยว (ขึ้นอยู่กับสภาพและชนิดของพื้นผิว)

2 เที่ยว

คนสีที่เข้ากันได้ สามารถใช้งานได้ทันที ถ้าจำเป็นสามารถผสมน้ำสะอาด 5% โดยปริมาตร

พื้นผิวปูนใหม่

- ควรทิ้งไว้แห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความชื้นต่างกัน 8
- พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
- หากพื้นผิวมีรอยแตก ร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ หรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสมก่อนการทาสี
- ทาด้วยสีรองพื้นปูนสด นิปปอนเพนต์ คิวคิก ซิลเลอร์ หรือ สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ เฟลิกซ์ ซีล 1 เที่ยว และทาทับด้วยสีทับหน้า นิปปอนเพนต์ ออลสตาร์ 2 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ฝุ่นจากผนังและสิ่งสกปรกออกให้หมด หรือใช้ได้มากที่สุด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) เพื่อประสิทธิภาพในการแทรกซึมของสีรองพื้นทับ
- บริเวณที่มีรอยแตก ร้าว ให้ทำการซ่อมแซมด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัดดี้
- บริเวณที่มีเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดด้วยน้ำยากำจัดเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ โบโอเวอร์ ทิ้งไว้แห้งอย่างน้อย 1-2 วัน
- หากพื้นผิวเก่ายังไม่เสื่อมสภาพทาสีรองพื้นด้วย นิปปอนเพนต์ คิวคิก ซิลเลอร์ 1 เที่ยว หากพื้นผิวเก่าเสื่อมสภาพแล้วทาสีรองพื้นด้วย นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โปรเมอร์ 1 เที่ยว ก่อนทาสีทับหน้า นิปปอนเพนต์ ออลสตาร์ 2 เที่ยว

วิธีการเคลือบสี หมายเหตุ

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นกับสภาพแวดล้อม พื้นผิว สภาพหน้างาน



NIPPON
PAINT

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Nippon Paint Decorative

@nipponpaint

Nippon Paint Decorative

www.nipponpaintdecor.com 0 2463 1899 (Careline)



ติดต่อเรา/สั่งซื้อสินค้า/ขอใบเสนอราคา
แอดไลน์ง่ายๆ แค่เพียงสแกน QR-Code

@homepaint 02-430-6500



* สามารถเลือกเจดสีได้จากพัดสีของนิปปอนเพนต์