

**คุณสมบัติ**

สีรองพื้นปูนใหม่ สูตรน้ำผลิตจากอะคริลิกแท้ 100% ด้วย NIPPON TECHNOLOGY เทคโนโลยีพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยเสริมการยึดเกาะของฟิล์มสีได้ดีกว่าสีทั่วไป ช่วยไม่ให้สีหลุดหรือลอกล่อน เนื้อสีเข้มข้นให้การกลบมิดพื้นผิวได้ดี ช่วยประหยัดการทาสีกับหน้า ทนทานต่อการเกิดคราบด่างและคราบเกลือได้ดี ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ปราศจากสารระเหย (Low VOCs) ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้งานและผู้อยู่อาศัย

- ป้องกันการเกิดคราบด่างและคราบเกลือ
- กลบมิดพื้นผิวดี สัมผัสได้ภายใน 60 นาที
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยและปราศจากสารปรอทและตะกั่ว ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว

**ข้อมูลผลิตภัณฑ์**

|                  |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประเภทสี         | สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%                                                                                   |
| ชนิด             | สำหรับปูนใหม่ภายนอกและภายใน                                                                             |
| ฟิล์มสี          | ด้าน                                                                                                    |
| เจดสี            | ขาว                                                                                                     |
| พื้นที่การใช้งาน | สีรองพื้นปูนใหม่ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เหมาะสำหรับปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบ, โฟมบอร์ดซีเมนต์ และอื่น ๆ |
| ขนาดบรรจุ        | 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน                                                                                   |

**ข้อมูลทางเทคนิค**

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี) | 35 - 40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว<br>(ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ความหยาบ และรูพรุนของพื้นผิว) |
| จำนวนเที่ยว                   | 1 เที่ยว                                                                                       |
| เนื้อสีโดยปริมาตร             | 40 - 44 %                                                                                      |
| เนื้อสีโดยน้ำหนัก             | 48 - 52 %                                                                                      |
| ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้     | <11 กรัม ต่อ ลิตร                                                                              |
| ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก        | 100 - 110 ไมครอน                                                                               |
| ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง         | 35 - 40 ไมครอน                                                                                 |
| ระยะเวลาแห้งสัมผัส (25-30°C)  | 30 นาที                                                                                        |
| ระยะเวลาแห้งทาทับ (25-30°C)   | 2 ชั่วโมง                                                                                      |
| เวลาแห้งสมบูรณ์ (25-30°C)     | 7 วัน                                                                                          |

**มาตรฐานอ้างอิง**

มอก. 1123-2555 (สีรองพื้นสำหรับงานปูน) ✓ ผ่าน

**ข้อมูลการใช้งาน**

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| อุปกรณ์        | แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี |
| ตัวเจือจาง     | น้ำสะอาด                       |
| การเจือจาง (%) | 20 - 30% โดยปริมาตร            |

**การเตรียมพื้นผิว**

พื้นผิวใหม่  
พื้นผิวต้องสะอาดไม่มีฝุ่น สิ่งสกปรก คราบไขมัน และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ควรทิ้งให้ผนังแห้งอย่างน้อย 28 วัน หรือมีความชื้นไม่เกิน 6 % โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 หรือ ไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini และมีค่าความเป็นด่างไม่เกิน pH 8 หากพื้นผิวมีรอยแตกกร้าว ไม่เรียบ แนะนำให้ทำการซ่อมแซมรอยแตกด้วยวัสดุที่มีคุณภาพหรือฉาบตกแต่งผิวที่เหมาะสม ก่อนการทาสี

**ระบบสี**

สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่      ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ ออลสตาร์ วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| สีกับหน้า                | ทาสีกับหน้าสำหรับภายในด้วย นิปปอนเพนต์ ออลสตาร์ สำหรับภายใน จำนวน 2 - 3 เที่ยว หรือ ทาสีกับหน้าสำหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ ออลสตาร์ สำหรับภายนอก จำนวน 2 - 3 เที่ยว<br>หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีข้นหรือสีสด ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีภายในเที่ยวแรก เพื่อช่วยในการกลบตัวของสี                                        |
| <b>การเก็บรักษา</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| สภาวะการเก็บรักษา        | จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้วางผลิตภัณฑ์ไว้กลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่น ด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ                              |
| การตกตะกอนนอนกัน         | การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหา งานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน |
| อายุผลิตภัณฑ์            | 5 ปี ที่อุณหภูมิ 30 - 35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ข้อมูลความปลอดภัย</b> | ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามอย่าให้สีสัมผัสกับผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันที และรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย                    |
| <b>การสงวนสิทธิ์</b>     | รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น <b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิแจ้งล่วงหน้า</b>                                                                                              |
| <b>หมายเหตุ</b>          | ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ                                                                                                                                                                                                                                        |