

NIPPON PAINT EXCEL PRIMER
นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์


สีรองพื้นปูนเก่า ผลิตจากอะคริลิกเรซิน ที่มีคุณภาพสูง ช่วยเสริมสร้างการยึดเกาะพื้นผิวที่เสื่อมสภาพกับสีทับหน้า เนื่องจากมีอนุภาคเล็กที่สามารถแทรกซึมลึกถึงเนื้อปูนชั้นในได้ดีเยี่ยม และช่วยปรับสภาพพื้นผิวปูนเก่าที่มีปัญหาต่าง ๆ ให้แข็งแรง ทนทานมากยิ่งขึ้น

คุณสมบัติ

- फिल्मสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด จึงทำให้การเกาะดีเยี่ยม
- ช่วยปรับสภาพพื้นผิวเดิมที่มีปัญหา เช่น สีลอกล่อน สีโป่งพอง สีเป็นฝุ่นซอด้ง สีซีดจาง เป็นต้น
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ทนทานต่อคราบต่างและคราบเกลือได้ดีเยี่ยม

| ประเภทสี | ชนิด | ฟิล์มสี | พื้นที่การใช้งาน | ขนาดบรรจุ |
|------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| สีน้ำมันอะคริลิก เรซิน | สำหรับปูนเก่าและปูนใหม่ ภายนอกและภายใน | ใส | พื้นผิวปูนฉาบ ไฟเบอร์ซีเมนต์ งานก่ออิฐ ผนังยิปซัมบอร์ด และอื่น ๆ | 1 และ 5 แกลลอน |

ข้อมูลการใช้งาน

| | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ระยะเวลาการแห้งที่ผิว: | 45 นาที (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม) |
| ระยะเวลาการแห้งทาทับ: | มากกว่า 4 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม) |
| จำนวนเที่ยว: | 1 เที่ยว |
| ทาได้พื้นที่: | 30 – 35 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว |
| การเตรียมสี: | ไม่จำเป็นต้องผสมทินเนอร์หรือตัวทำละลายใด ๆ ก่อนใช้งานควรคนหรือกวนให้เข้ากันก่อน |
| วิธีการเคลือบ: | แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี |

การเตรียมพื้นผิว

| | |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กรณีพื้นผิวปูนเก่า: | <p>พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรขัดแรงจนเกินไป) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป้ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล ไพรมเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว <p>แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าสำหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ จำนวน 2 เที่ยว หรือ ทาสีทับหน้าสำหรับภายในด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จำนวน 2 เที่ยว</p> |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|