

NIPPON PAINT 3-IN-1
นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน


TGL-4-R4-14

 UON_272-2549
 สหกรณ์ป้องกันภัย

สีน้ำอะคริลิกยืดหยุ่น สูตรสมดุผลผลิตจากอะคริลิกที่มีความยืดหยุ่นพิเศษ มีคุณสมบัติในการทนทานต่อการเกิดคราบต่างได้ดีกว่าสีทั่วไป ครอบคลุมพื้นผิวดีเยี่ยม ฟิล์มสีไม่หลุดล่อน เจดสีสวยทนทานยาวนาน ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว และปกป้องปัญหาต่าง ๆ อย่างครอบคลุมด้วย 3 คุณสมบัติพิเศษในหนึ่งเดียว

คุณสมบัติ

- ปกปิดรอยแตกขยายงา ด้วยฟิล์มสียืดหยุ่นอย่างสมบูรณ์
- ป้องกันน้ำซึมเข้าผนังด้วยอนุภาคโมเลกุลที่หนาแน่น
- สามารถขัดล้างทำความสะอาดได้ โดยไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ

ประเภทสี	ชนิด	ฟิล์มสี	พื้นที่การใช้งาน	ขนาดบรรจุ
สีน้ำอะคริลิกแท้ 100%	สำหรับภายนอก และภายใน	เหลือบเงา	สำหรับพื้นผิว ปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ แผ่นกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น	¼, 1 และ 2.5 แกลลอน

ข้อมูลการใช้งาน

ระยะเวลาการแห้งที่ผิว:	1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
ระยะเวลาการแห้งทาทับ:	มากกว่า 6 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและสภาพแวดล้อม)
จำนวนเที่ยว:	2 เที่ยว
ทาได้พื้นที่:	18 - 22 ตารางเมตร ต่อแกลลอน ต่อเที่ยว
การเตรียมสี:	ไม่ต้องเจือจางสามารถใช้งานได้ทันที หลังจากคนให้เข้ากันแล้ว
วิธีการเคลือบ:	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี

การเตรียมพื้นผิว

กรณีพื้นผิวปูนใหม่:	พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง (ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520 และความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini ; ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8) - ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน - ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน เรดี โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
กรณีพื้นผิวปูนเก่า:	- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด) - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งให้ทาด้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน - ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป๊ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอล พัตตี - ทาด้านด้วยสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน เรดี โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว แล้วหลังจากนั้น ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ ทรี-อิน-วัน จำนวน 2 เที่ยว