

TOA GOLD



สีทองแห่งศรัทธา

เปล่งประกายเหนือกาลเวลาจากทีโอเอ โกลด์

*** กรุณาสอบถามราคา คอรัลได้รับความคิดเห็นชอบจากกรมศิลปากร

MIRACLE
Gold Effect
เปล่งประกาย ดังทองคำแท้

The Best



สีทองคำพิเศษ / Miracle Gold

คุณสมบัติ

- ◆ เปล่งประกายเงางามดุจทองคำ นานนับ 10 ปี
 - ◆ คุณภาพเหนือราคา
 - ◆ ทนแดด ทนฝนได้เหนือกว่า
- W8008 (สูตรน้ำ)
L9009 (สูตรอะคริลิกเล็กเกอร์)

W8008 / L9009

สีน้ำอะคริลิก / Emulsion กาปูน



Best Seller

คุณสมบัติ

- ◆ ไม่หมองดำนับ 10 ปี
- ◆ ประกายทอง ทนแดดดีเยี่ยม
- ◆ กลิ่นไม่ฉุน ไม่ผสมสารปรอท และตะกั่ว

GW919 สีทองสวีต

เนื้อสีทองมาก กลบรอยบนพื้นผิวได้มิดชิด
ระบบสี : PW222 + GW919

GW707 สีทองยุโรป

ระบบสี : PW222 + GW707

สีรองพื้นอะคริลิก (สูตรน้ำ)



PW111



PW222

GW555 สีทองพริมา

ระบบสี : PW222 + GW555

อะคริลิกแล็กเกอร์ / Acrylic Lacquer

พ่นองค์พระ:



คุณสมบัติ

- ◆ สีทองเปล่งปลั่ง เป็นประกาย
- ◆ ระบายระย้าบนพื้นผิวได้มิดชิด
- ◆ เนื้อสีมาก ครอบคลุมทุกพื้นผิว
- ◆ แห้งไว ประหยัดเวลา จบงานง่าย

GL123 สีทองสวิส

เนื้อสีทองมาก ครอบคลุมบนพื้นผิวได้มิดชิด

ระบบสี : PL900+GL123

สีรองพื้นอะคริลิกแลคเกอร์



PL800



PL900

GL444 สีทองยุโรป

ระบบสี : PL900+GL444



สีน้ำมันอะคริลิก / Enamel

ทาทับสีเก่า (ปูน/ไม้/เหล็ก)



คุณสมบัติ

- ◆ สีทองเป็นประกาย ทนทานนับ 10 ปี
- ◆ ทาทับได้ทุกพื้นผิว ทั้งสีน้ำมัน และสีรองพื้นกันสนิม

สีรองพื้นน้ำมันอะคริลิก



PL800



PL900



GE234 สีทองสวิส

เนื้อสีทองมาก ครอบคลุมบนพื้นผิวได้มิดชิด

ระบบสี : PL900+GE234



GE505 สีทองยุโรป

ระบบสี : PL900+GE505

ข้อมูลจำเพาะ / SPECIFICATION

ประเภทสี Type	พื้นผิววัสดุ Material Surface Type	การคลุมพื้นที่ (ตร.ม./กณ./เที่ยว) Coverage (Sq.m./gallon/coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time (hours)	
					แห้งผิว (Surface Dry)	แห้งทากันได้ (Dry to recoat)
<p>สีทองอะคริลิก (สูตรน้ำ)</p> <ul style="list-style-type: none"> W8008 Miracle gold GW919 สีทองสวิส GW707 สีทองยุโรป GW555 สีทองพรีเมีย 	<p>ปูนฉาบ คอนกรีตเปลือย ซีเมนต์ ยิปซัม อิฐ กระเบื้องพื้นเรียบ</p>	<p>W8008, GW919 = 50-55 GW707, GW555 = 40-45</p>	แปรง, เครื่องพ่น Brush, Spray Gun	<p>ทา: น้ำ (Brush : Water) 5-10 % พ่น: น้ำ (Spray : Water) 15-20 %</p>	20-30 นาที minutes	2-3 ชม. hours
<p>สีทองอะคริลิกแลคเกอร์</p> <ul style="list-style-type: none"> L9009 Miracle gold GL123 สีทองสวิส GL444 สีทองยุโรป 	<p>ปูน เหล็ก ไม้ สีงกสี ทองเหลือง อัลลอย อะลูมิเนียม สแตนเลส แก้ว กระจก เซรามิค คอนกรีต</p>	25 - 30	แปรง, เครื่องพ่น Brush, Spray Gun	<p>ทา : ทีโอเอ ทินเนอร์ 74N (Brush : TOA Thinner 74N) 30-50% พ่น : ทีโอเอ ทินเนอร์ 74N (Spray : TOA Thinner 74N) 100-150%</p>	10-20 นาที minutes	2 ชม. hours
<p>สีทองน้ำมันอะคริลิก</p> <ul style="list-style-type: none"> GE234 สีทองสวิส GE505 สีทองยุโรป 	<p>ทากับไม้ทุกพื้นผิว ทั้งสีน้ำมัน แห้งเงาและสีรองพื้นกั้นสนิม ประดู่อัลลอย อะลูมิเนียม เหล็ก แก้ว กระจก ไม้ คอนกรีต</p>	30 - 40		<p>ทา : ทีโอเอ ทินเนอร์ 21 (Brush : TOA Thinner 21) 30-50% พ่น : ทีโอเอ ทินเนอร์ 74N (Spray : TOA Thinner 74N) 100-150%</p>	10-20 นาที minutes	2 ชม. hours

ระบบการทาสี / SYSTEM

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวปูนใหม่

- ทิ้งให้แห้งบ่มแห้งอย่างน้อย 1 เดือน
- ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น พง เศษซีเมนต์ และคราบไขมัน

พื้นผิวปูนเก่า

- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพ ออกให้หมด (ห้ามใช้แปรงลวด)
- ซ่อมแซมรอยแตกกร้าวด้วย ทีโอเอ อะคริลิก พลาสเตอร์
- บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ขัดล้างด้วยน้ำ กิ่งให้แห้ง แล้วทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา และตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิลล์

พื้นผิวไม้ใหม่

- ผิวไม้ต้องแห้ง สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมัน และขี้ดกแต่ยังไม่ให้เรียบด้วยกระดาษทราย จากนั้นทำความสะอาดและกึ่งให้แห้ง

พื้นผิวไม้เก่า

- ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมเพื่อช่วยในการยึดเกาะดีขึ้น พื้นผิวที่เป็นฝุ่นหรือสีเก่าหลุดล่อนเสื่อมสภาพ ต้องขัด หรือลอกออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดและกึ่งให้แห้ง

พื้นผิวเหล็กใหม่

- พื้นผิวโลหะต้องแห้งปราศจากฝุ่นพง คราบไขมัน หรือถ้ามีสนิมควรขัดออกให้หมดด้วยกระดาษทรายหรือแปรงลวด จากนั้นทำความสะอาดและกึ่งให้แห้ง

พื้นผิวเหล็กเก่า

- ใช้กระดาษทรายลูบสีเดิมเพื่อช่วยในการยึดเกาะดีขึ้น พื้นผิวที่เป็นฝุ่นหรือสีเก่าหลุดล่อนเสื่อมสภาพ ต้องขัดหรือลอกออกให้หมด จากนั้นทำความสะอาดและกึ่งให้แห้ง

ขั้นตอนที่ 2 การทาสีรองพื้น

พื้นผิวปูนใหม่

- ทาสีรองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PW111 (สีแดง) หรือ รองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PW222 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว

พื้นผิวปูนเก่า

- ทาสีรองพื้นปูนเก่า ทีโอเอ อะคริลิก คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
- ทาสีรองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PW111 (สีแดง) หรือ รองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PW222 (สีเหลือง) จำนวน 1-2 เที่ยว

พื้นผิวไม้ และเหล็ก

- ทาสีรองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PL800 (เหลืองเข้ม) หรือ รองพื้นทีโอเอ โกลด์ #PL900 (เหลืองสว่าง) จำนวน 1-2 เที่ยว

ขั้นตอนที่ 3 การทาสีทับหน้า

- ทาสีทองค่า ทีโอเอ โกลด์ 2-3 เที่ยว ตามรายละเอียด และอัตราส่วนที่เหมาะสม ดังตารางข้างต้น

Step 1 Surface preparation

New concrete

- Substrate must be completely cured and dried (~1 month)
- Clean surface until without grease, oil, mildew, release agent and foreign matters

Old concrete/Gypsum board

- Remove powdery layers and efflorescence by vigorous plastic brushing or preferably waterblasting.
- Crack area must be fill with TOA Acrylic Filler.
- Remove all algae and mould by water and leave it dry after that apply 1 coat of TOA 113 Microkill.

New Wood

- The surface must be dry, free from dirt, grease and use abrasive paper to sand the surface until smooth. Then clean and dry it.

Old Wood

- For old wood, use abrasive paper to sand the surface until smooth. Dusty surface or worn out paint must be scrub or peel off. Then clean and dry it.

New Steel

- Steel surface must be dry, free from dirt, grease. If mill scale and rust should be removed from steel by hand wire brushing or sanding with abrasive paper and then clean and dry it.

Old Steel

- For old steel, use abrasive paper to sand the surface until smooth. Dusty surface or worn out paint must be scrub or peel off. Then clean and dry it.

Step 2 Primer

New concrete

- Apply 1-2 coats of TOA Gold Emulsion Primer #PW111 (Red) or TOA Gold Emulsion Primer #PW222 (Yellow)

Old concrete

- Apply 1 coat of TOA Acrylic Contact Primer
- Apply 1-2 coats of TOA Gold Emulsion Primer #PW111 (Red) or TOA Gold Emulsion Primer # PW222 (Yellow)

Wood and Steel

- Apply 1-2 coats of TOA Gold Arcylic Primer #PL800 (Dark Yellow) or TOA Gold Arcylic Primer #PL900 (Light Yellow)

Step 3 Topcoat

- Apply 2-3 coats of TOA Gold by follow the specification table above



Inspire Better Living

ได้มาตรฐานระบบมาตรฐาน / Certified
ISO 9001 • 14001
45001 • 50001
ISO/IEC 17025



www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ แป้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรสาร : 0 2335 5555
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
Head Office 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong Sub-District, Bangsaothong District,
Samutprakran 10570, Thailand. Tel : +66 (0) 2335 5555