

คุณสมบัติ

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพสูง พัล์มสีด้านพิเศษ ลดการสะท้อนของแสง ให้การปกปิดรอยต่อของฝ้าเพดานได้ดี ทำให้ฝ้าเพดานดูเรียบเนียนเป็นผืนเดียวกัน ไม่เป็นคลื่น พัล์มสียึดเกาะดีเยี่ยม ผสมสารป้องกันเชื้อรา ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย

การใช้งาน เหมาะสำหรับภาคเกษตรพื้นผิวฉา เพดาน ภายในอาคาร

ข้อมูลทางเทคนิค

ប្រភេទ

สีน้ำตาลอาคารจากเนื้ออะคริลิกแท้ 100%

ເຈດສີ

ทวและเทาอ่อน

ลักษณะฟิล์มสี

ชนิดด้านพิเศษ

เนื้อสีโดยปริมาตร

34-36 %

เนื้อสีโดยน้ำหนัก

55-57 %

จดวาบไฟ

N/A °C

ความหนาฟิล์มสี่เมื่อเปียก

100-110 ไบครอน

ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง

40-50 ไบครอน

การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี

30-35 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว

7.9-9.2 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที้ยว

หมายเหตุ : การปกคลุมพื้นผิว พื้นที่ครอบคลุมเป็นค่าเฉลี่ยการทา 2 เที้ยว จากการทดลองในห้องปฏิบัติการ อาจแตกต่างจากการใช้งานจริง ขึ้นกับสภาวะที่ใช้งาน ความหนาฟิล์ม ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิวและความสูญเสียระหว่างใช้งาน

ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)

30 นาที

ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C)

2 ຂົວໂມງ

ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)

7 ၁၆

ผ่านมาตรฐาน

มอก. 2321-2564 : สื่อมีลชันทนสภาวะอากาศ

มอก. 1123-2555 : สีสองพื้นสำหรับงานปูน

วิธีใช้งาน

อุปกรณ์

ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น

ตัวใจจาง

น้ำสะอาด (ไม่ต้องผสมน้ำ)

การจื่อจาง (%)

ไม่ต้องผสมน้ำ (พร้อมใช้งานสำหรับ ลกกิ่งและแปรงทาสี)

10-15 (w'u)

อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราส่วนการเฉลี่ยจากการใช้งานจริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความชื้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และตามสภาพอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์

(ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน)

(ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำเปล่าทันทีหลังการใช้งาน)

ระบบการใช้งาน การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวยิปซัมใหม่ พื้นผิวยิปซัมเก่า ระบบการทาสี สีกับหน้าและรองพื้นสำหรับพื้นผิวใหม่ สีรองพื้นสำหรับพื้นผิวเก่า ข้อแนะนำ การใช้สีสดเข้ม พื้นผิวที่เป็นฝุ่นซอสัก อุณหภูมิใช้งาน	ทำความสะอาดพื้นผิว บริเวณที่มีการเก็บปื้อรอยต่อ ให้ปราศจากฝุ่นผง ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบฝุ่นผง และคราบไ้ ทาสีน้ำที่โอเอซิลด์ ภูอินวัน สำหรับกาฝ้าเพดาน จำนวน 2-3 เที่ยว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง ทาสีรองพื้นปูนกับสีเก่า ที่โอเอ คอนแทค โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว ทั้งให้แห้งอย่างน้อย 2 ชั่วโมง แล้วจึงทาสีกับหน้าทีโอเอ ซิลด์ ภูอินวัน สำหรับกาฝ้าเพดาน จำนวน 2-3 เที่ยว (เนื่องจากสีรองพื้นปูนกับสีเก่า ที่โอเอ คอนแทค โพรเมอร์ มีสีใส หากบริเวณเดิมที่ทาสีมีสีเข้ม อาจเพิ่มจำนวนเที่ยวของสีกับหน้าได้เพื่อให้กลบพื้นผิวดีขึ้น) ข้อจำกัดในการใช้งานของสีสดเข้มบางเฉด ที่มีสัญลักษณ์ * , # ในพดสีของทีโอเอ * คือเฉดสีที่มีโอกาสซีดจางเร็วกว่าเฉดสีปกติ จึงแนะนำให้ไม่ควรใช้กับงานภายนอก # คือเฉดสีที่มีข้อจำกัดในเรื่องการกลบมืด อาจต้องเพิ่มจำนวนเที่ยวในการทา หรือทาเฉดสีชั้นกลางตามทีระบุในเครื่องผสมสีก่อนทาสีจริง พื้นผิวที่เสื่อมสภาพมาก เป็นฝุ่นซอสัก หรือพื้นผิวที่มีการใช้วัสดุบางแตกแต่งผิวบาง หรือบริเวณรอยต่อของแผ่นยิปซัม ควรทาสีด้วยสีรองพื้นปูนกับสีเก่า สีใส หรือสีรองพื้นอนุกรมประสงค์ (สูตรน้ำมัน) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการยึดเกาะได้สูงสุด อุณหภูมิของชั้นงานหรือพื้นผิวที่ทาสีต้องสูงกว่า 10 องศาเซลเซียส อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นอนตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 5 ปีที่อุณหภูมิ 30-35 องศาเซลเซียส
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า