

คุณสมบัติ	ทีโอเอ โพลียูรีเทน 1 ส่วน ชนิดเงา สำหรับภายใน #T-3000 เป็นโพลียูรีเทนชนิดที่แห้งแข็งโดยทำปฏิกิริยากับความชื้นในอากาศ เหมาะสำหรับพื้นไม้ภายในที่ไม่มีแดดส่องถึง ทาง่ายให้ความเงางามสูง ทนทานต่อการขูดขีด ทนทานต่อการขีดถู และ ทนต่อการกระแทกได้ดี ทนต่อกรด-ด่าง สารเคมี ได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานไม้ภายในทุกชนิด เช่น พื้นไม้ปาร์เก้ พื้นไม้สนามกีฬาในร่ม และ เฟอร์นิเจอร์ไม้		
ข้อมูลทางเทคนิค	โพลียูรีเทน ใส เงา เนื้อสีโดยปริมาตร 45% เนื้อสีโดยน้ำหนัก 41.0 ± 2.0% จุดควบไฟ 30.6 °C ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ ไม่มีข้อมูล กรัม/ลิตร ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 40 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 100 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 9-11 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว 35 – 45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหนาและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C) 30 – 45 นาที ระยะเวลาแห้งทาเก็บ (อุณหภูมิ25-30°C) 4 - 6 ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C) 7 วัน		
มาตรฐานอ้างอิง	-		
วิธีใช้งาน	อุปกรณ์ แปรงทาสี เครื่องพ่น อายุการใช้งานหลังผสม 8 ชั่วโมง ในภาชนะปิด (ทดสอบที่ 25 – 30 °C) ทินเนอร์ ทีโอเอ โพลียูรีเทน ทินเนอร์ เบอร์ 41 การผสมทินเนอร์ (%) 20 - 30%		
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเก่า พื้นผิวใหม่ พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ - ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ ดือสซี่ เบอร์ 240 – 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย - อุดโป๊วรอยแตก ดำหมิ่นไม้และหิวตะปู ให้เรียบร้อย - ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน - เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว ระบบการทาสี สีรองพื้น - การรองพื้นด้วย ทีโอเอ น้ำยารักษาเนื้อไม้ จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทากับเที่ยวต่อไป) - การรองพื้นด้วย ทีโอเอ วูดไพรเมอร์ #T-2000 จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทากับเที่ยวต่อไป)		

สีกับหน้า	1. การผสม ทีโอเอ โฟลียูรีเทน #T-3000 กับ ทีโอเอ โฟลียูรีเทน กิโนเมอร์ เบอร์ 41 การทาที่ยวที่ 1 แนะนำให้ผสมสี 10 ส่วน ต่อ กิโนเมอร์ 3 ส่วน การทาที่ยวที่ 2 และ 3 แนะนำให้ผสมสี 10 ส่วน ต่อ กิโนเมอร์ 2 ส่วน 2. ทาด้วย ทีโอเอ โฟลียูรีเทน 1 ส่วน ชนิดเงา สำหรับภายใน #T-3000 อย่างน้อย 3 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนทาที่ยวต่อไป) 3. ก่อนทาหรือพ่นกับหน้าที่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ ดีเอสซี เบอร์ 320 – 400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชั้นงานที่เรียบ
ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แห้งตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 2 ปี
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า