



# TOA


# PU FOAM

พียูโฟม สเปรย์อเนกประสงค์ชนิดขยายตัว

งานปิดช่องว่าง รอยต่อ รอยแตกร้าว  
ขยายตัวได้รอบถึง 360° (ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน)



- ปิดรูโพรง อุดช่องว่าง รอยต่อ รอยแตกร้าว กันน้ำซึมผ่าน
- ยึดได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน
- ใช้ได้ทุกพื้นผิว ทาสีทับได้
- อัตราการขยายตัวสูง



# TOA PU FOAM

## ทีโอเอ พียูโฟม

### สปรอยอเนกประสงค์ชนิดขยายตัว

ใช้สำหรับปิดช่องว่าง รอยต่อ รอยแตกร้าว



750 ml.

500 ml.

#### เหมาะสำหรับใช้งานบริเวณ



ปิดรอยต่อ ช่องเปิด ในงานหลังคา



ปิดรอยต่อตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง



ปิดช่องว่าง ไพรบ

## ทีโอเอ พียูโฟม : สปรอยอเนกประสงค์ชนิดขยายตัว

#### คุณสมบัติ :

โฟมโพลียูรีเทนขยายตัว ส่วนผสมเดียวพร้อมใช้งาน สำหรับสร้างผนังป้องกันเสียง ปิดช่องว่าง รอยต่อ รอยแตกร้าว กันน้ำซึมผ่าน ใช้งานง่าย ยึดเกาะได้ดี ไม่หดตัว หรือขยายตัวภายหลัง ทำให้กันเสียงและความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### เหมาะสำหรับใช้งาน :

- ปิดช่องว่าง โพรง
- ปิดรอยติดตั้งวงกบ ประตูหน้าต่าง
- ปิดรอยต่อ ช่องเปิด ในงานหลังคา

#### ข้อแนะนำในการใช้งาน

#### การเตรียมพื้นผิว :

พรมน้ำสะอาดบริเวณที่จะทำงานเพื่อเพิ่มความชื้น

#### วิธีการใช้งาน :

1. เช้าก่อนจะปองสปรอยอย่างน้อย 20 วินาที สวมหัวฉีดเข้ากับวาล์ว ฉีดโฟมประมาณ 40-50% ของช่องว่างที่ต้องการปิดเนื่องจากโฟมจะขยายตัว หลังการฉีดควรเขย่ากระป๋องเป็นประจำระหว่างการทำงาน
2. หากมีความจำเป็นต้องฉีดโฟมเป็นชั้น ควรพรมด้วยน้ำเพื่อให้เกิดความชื้นในแต่ละชั้น
3. โฟมที่ยังไม่แข็งตัวสามารถทำความสะอาดได้ด้วยอะซิโตน
4. โฟมที่แข็งตัวแล้วสามารถกำจัดด้วยวิธีเชิงกล

#### ขนาดบรรจุ :

ขนาด 500 มิลลิลิตร และขนาด 750 มิลลิลิตร / กระป๋อง

#### การเก็บรักษา :

- เก็บไว้ในที่เย็นและแห้งที่อุณหภูมิระหว่าง 5°C และ 25°C
- จัดเก็บโดยให้กระป๋องอยู่ในแนวตั้งตลอดเวลา

\* เก็บได้นาน 12 เดือนโดยไม่เปิดใช้

#### ข้อแนะนำเพิ่มเติม :

- ควรทำงานที่อุณหภูมิระหว่าง 5 - 35 °C
- อย่าให้กระป๋องถูกแสงแดดโดยตรงหรืออยู่ในอุณหภูมิที่สูงกว่า 50°C (อาจเกิดอันตรายจากการระเบิดของกระป๋องได้)
- อาจมีความชื้นที่เพียงพอเพื่อให้เกิดการแข็งตัวที่เหมาะสมของโฟม
- ห้ามใช้บนพื้นผิวที่เป็นโพลีเอทิลีน, โพลีโพรพิลีน, เทฟลอน, ซิลิโคน, น้ำมัน, จารบี และสารแยกตัวอื่นๆ
- โฟมนี้ไม่สามารถป้องกันแสงอัลตราไวโอเล็ตได้



**SOLUTIONS  
BUILDER**  
Innovative Construction Chemicals

ปรึกษาปัญหาทางเทคนิค  
โทร. 02-335-5777  
www.toagroup.com

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927

TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570 Thailand Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927