

| | |
|-----------------|--|
| คุณสมบัติ | สีรองพื้นโลหะที่มีเรซิ่นออกไซด์ ผสมกับแอลคิเดเรซินชนิดพิเศษ ทำให้แห้งเร็ว การเรียบและยึดเกาะบนพื้นผิวโลหะดี ก่อนที่จะทาด้วยสีเคลือบเงา ทีโอเอ กลิปตัน เหมาะสำหรับการรองพื้นผิวเหล็กทั่วไป เช่น ราวเหล็ก ประตูเหล็ก ซ้ำกรงหน้าต่าง เครื่องจักร เป็นต้น |
| ข้อมูลทางเทคนิค | สีรองพื้นกันสนิมแอลคิเดเรซิน ประเภทสี แดง เวดสี กึ่งเงา ลักษณะฟิล์มสี เนื้อสีโดยปริมาตร 61% เนื้อสีโดยน้ำหนัก 77% จุดควบไฟ 40 °C ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ - กรัม ต่อ ลิตร ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 70 ไมครอน ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 40 ไมครอน การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 12 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว 55-60 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30 °C) 20-40 นาที ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 4-6 ชั่วโมง ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30 °C) 5-6 วัน |
| มาตรฐานอ้างอิง | |
| วิธีใช้งาน | ลูกกลิ้ง แปรงทาสี เครื่องพ่น ทินเนอร์ ทีโอเอ เบอร์ 21 การผสมทินเนอร์ (%) 10-15 % |
| ระบบการใช้งาน | การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวใหม่ (พื้นผิวเหล็ก) : พื้นผิวโลหะต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้ พื้นผิวเก่า (พื้นผิวเหล็ก) : จัดฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกให้หมด และ ทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไ้ ระบบการทาสี สีรองพื้น งานเหล็ก : ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมทีโอเอ G-1024 จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว) งานเหล็กผสม : การรองพื้นด้วยทีโอเอ วอซโพรเมอร์ G-1168 จำนวน 1 เที่ยว (10 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว) : ทาสีรองพื้นแดงกันสนิมทีโอเอ G-1024 จำนวน 1-2 เที่ยว (40 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว) สีทับหน้า : ทากับหน้าด้วย สีเคลือบเงา ทีโอเอ กลิปตัน 2 เที่ยว (30 ไมครอน ต่อ 1 เที่ยว) ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน : อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10 °C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3 °C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี |
| การเก็บรักษา | : จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง |

อายุผลิตภัณฑ์

: 36 เดือน ที่อุณหภูมิ 30 °C

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะที่แตกต่างกับเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า